...klebt am Bau®

...klei na budowie

Servofine F333

Elastyczna masa wygładzająca i naprawcza

- Nie wymaga gruntowania podłoża
- Na różnego rodzaje podłoża: nasiąkliwe i nienasiąkliwe, elastyczne i sztywne
- Doskonałe własności wygładzające i wypełniające
- Daje idealnie gładką powierzchnię
- Szybkowiążąca i szybkoschnąca

Właściwości i zakres zastosowania

Masa wypełniająca i naprawcza na bazie wysokiej jakości cementu uszlachetniona specjalnymi włóknami nadające jej wysoką elastyczność. Masa ta nadaje się świetnie do wypełnienia i wyrównywania podłoży przygotowanych do dalszych prac wykończeniowych, do wypełnienia dziur, ubytków, nierówności, spadków, do wypełniania niepracujących dylatacji technologicznych, rys, nacięć w podłożu. Do zastosowania na podłoża z resztkami starego kleju, na różnorodne podłoża takie jak: stare płytki, terakota, kamień, podłoża drewniane, cementy, betony.

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża

Podłoże musi być mocne, stałe, suche i czyste. Usunąć resztki smarów, olejów, tłuszczów, luźnych niezwiązanych resztek podłoża lub innych elementów osłabiających wiązanie produktu z podłożem. W przypadku podłoża z resztkami starego kleju należy sprawdzić czy są całkowicie suche (nie pochłaniają wody) i nie reagują z nowym nakładanym klejem. **Podłoża nie trzeba gruntować!**

Wyrównanie podłoży

ServoFine F333 wymieszać z czystą chłodną wodą w podanej proporcji, wymieszać mieszadłem elektrycznym nie przekraczając 600 obrotów/min. Wykładać pacą metalowa. W przypadku bardzo cienkiej warstwy pacę mocno docisnąć do podłoża. W przypadku wypełniania ubytków i dziur odpowiednio dociskać pacę aby uzyskać pożądany efekt. Ze względu na brak konieczności gruntowania **ServoFine F333** nie ma podanej minimalnej grubości warstwy. Nawet najmniejsza śladowa ilość będzie funkcjonować. Maksymalna grubość warstwy **ServoFine F333** w jednym cyklu roboczym wynosi 12,5 mm dla dużych powierzchni. Punkt cięcia dla tego wyrobu wynosi ok. 20 – 30 minut po nałożeniu, a także jest to czas na zastosowanie masy wygładzającej np. Servofix, Servoplan, jeżeli jest to konieczne, na naniesionej warstwie **ServoFine F333**.
Unikać należy bezpośredniego nasłonecznienia oraz przeciągów w trakcie schnięcia.

Uwaga !

Narzędzia przemyć wodą natychmiast po użyciu.

Dane techniczne

Opakowanie	4,75kg worki papierowe
Kolor	Szary proszek
Zużycie:	1,1 kg / m^2 przy 1mm grubości warstwy około 20 m^2 dla 3mm grubości
Zapotrzebowanie / zużycie wody	ok. 1,3-1,5 litra / 4,75kg worek
Czas szpachlowania	ok. 15-20 minut
Ruch pieszy	po ok. 30 minutach
Klejenie wykładzin	po ok. 1-1,5 godziny

Producent Kiesel Bauchemie GmbH & Co.KG • Wolf-Hirth-Straße 2 • D- 73730 Esslingen
Dystrybutor Kiesel Polska Sp. z o.o. ul. Turniejowa 8 , 53-014 Wrocław
tel. kontaktowy : +48 0 601 922 662 , +48 0 601 922 663
www.kiesel.com.pl

Przystosowanie do ogrzewania podłogowego	przystosowany
Przystosowanie pod meble na rolkach	przystosowany
Magazynowanie	magazynować w suchych warunkach, 12 miesięcy
Grubość warstwy	Bez ograniczeń, w jednym cyklu roboczym 12,5mm bez powstawania naprężeń
GISCODE	ZP 1 mała zawartość chromianu wg TRGS 613
EMICODE	EC 1R wg. GEV
Oznakowanie według rozporządzenia GefStoffV	Xi - drażniący

* Dane odnoszą się do temp. 20° C i 65 % wilgot. wzgl. powietrza.
Wyższe temp. i niższa wilgot. skracają, niższe temp. i wyższa wilgot. wydłużają czas reakcji.

Uwaga !

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

Paletowanie	Kod produktu
60 x 4 x 4,75kg worki papierowe	42040

Producent Kiesel Bauchemie GmbH & Co.KG • Wolf-Hirth-Straße 2 • D- 73730 Esslingen
Dystrybutor Kiesel Polska Sp. z o.o. ul. Turniejowa 8 , 53-014 Wrocław
tel. kontaktowy : +48 0 601 922 662 , +48 0 601 922 663
www.kiesel.com.pl